

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TRIBECA

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE TRIBECA
MODELO / COLOR	PERLA, MARFIL
FORMATO	60X60
GRUPO ISO 13006:2012	B1b
TIPO DE PASTA	Gres porcelánico esmaltado
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	
RECOMENDACIONES DE USO	Suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP
	LONGITUD	0,4%
	ANCHURA	0,4%
	ESPESOR	3%
	RECTITUD DE LADOS	0,3%
	ORTOGONALIDAD	0,4%
	Curvatura Central	0,3%
	Curvatura Lateral	0,3%
	Alabeo	0,3%
PLANITUD DE LA SUPERFICIE		

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
MODELO / COLOR	PERLA, MARFIL
FORMATO	60X60

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ENV 12633	
	DUREZA MOHS	EN-101	5
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%
	FUERZA DE ROTURA Espesor mm	UNE-EN ISO 10545-4	1500N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	40N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	PEI 4
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA A ATAQUES QUÍMICOS	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y BASES	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13
		ACIDO LACTICO	UNE-EN ISO 10545-13
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS		
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	