

PREFORVIC, S.L.

Ctra. Alquería de Aznar km 1.9
03820 Cocentaina (Alicante)
Apdo de Correo, 149



15

UNE-EN-771-3:2011

**Bloque de hormigón de áridos
para fábrica de albañilería**

Categoría II, Panal de Hormigón 250x120x90 mm

Dimensiones	
Tolerancias Dimensionales (mm)	251x120x90
L=+-1 AN=+-1 H=+-1	
Densidad	
- Densidad aparente de los bloques	1340 Kg/m³
Densidad absoluta	1680 Kg/m³
Resistencia mecánica	
- Resistencia a compresión Media	=>6 (N/mm²)
Porcentaje medio de superficie	20 (%)
Absorción de agua por capilaridad media	= <3
Conductividad Térmica Aparente	0,59 (W/m·K)
Reacción al fuego	REI-120
Aislamiento Acústico (dBA)	R'_w (C;Ctr) = 51 (-1;-3) dB
Peso	3,6 Kg

Válido para el presupuesto: _____

F06.06.00



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1.9
Apdo. 149 - 03820 COCENTAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforvic.com
e-mail: comercial@preforvic.com



Pedro Vicent Ripoll
Gerente