

URSA PUREONE

Pure 40QW



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

Tabiques de placa de yeso laminado. Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



09/083/598

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12807	< 1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1,0$ kg/m ²

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2131512	45	0,60	16,20	1,10	Consultar	R	2	19,44	24	466,56
2139062	60	0,90	12,00	1,50	Consultar	R	1	10,80	18	194,40



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable