



Revoco fino

blanco



Producto: Mortero seco para terminación de fachadas, interiores, patios, etc.

Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Para enlucidos y obras de mampostería en general.

Composición: Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos.

Presentación : Sacos de 25 Kg de papel plastificado.



SECADO
RÁPIDO



MÁXIMA
DURABILIDAD



MÁXIMA
ADHERENCIA

Características y aplicaciones

- Realización de terminaciones blancas.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Revestimiento impermeable.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- Excelente adherencia y gran plasticidad.
- Enlucido sobre enfoscado o aplicación en dos capas.
- Espesores de hasta 1 cm sin descuelgue.
- Acabado liso o fratasado.

Soportes

Soportes convencionales a base de cemento y fábrica de ladrillo.

Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.

En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.

Sobre soportes poco porosos, aplicar una imprimación o mejorar la rugosidad por medios mecánicos.

No aplicar sobre yesos o pinturas.

Modo de empleo

APLICACIÓN MECÁNICA:

• Establecer, según la máquina elegida (sección y longitud de manguera) y las condiciones climatológicas externas, la relación óptima de agua/MORTERO. Partir de un 20% y modificarla progresivamente hasta obtener la consistencia adecuada.

• Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las características del mortero aplicado (distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua). Rev. 01/12

APLICACIÓN MANUAL:

• Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.

• Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana.

• Dejar transcurrir el tiempo necesario y fratar.

Precauciones y recomendaciones

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- Para espesores superiores a 1 cm se recomienda aplicar el producto en dos capas.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
- Si el soporte no posee resistencia a la filtración de agua, para asegurar la impermeabilidad al agua de lluvia, el espesor final

Conservación

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Datos técnicos

Aspecto: Polvo BLANCO.

Densidad producto amasado: $1,95 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$.

Permeabilidad al vapor de agua: ≤ 15 Adhesión: $\geq 0,3$ N/mm².

Clasificación según UNE EN 998-1: CR CSIV W2.

Rendimiento aproximado: 8 Kg/m² por 0,5 cm de



IBERGROUP 2005 EMPRESARIAL S.L.
C/Velazquez 157, 1ª planta Edif. Vega
28002 Madrid
915 391 881 | www.ibergroup.com.es

05

Nº. DoP- Nº:800033-4

EN 998-1
REVOCO FINO BRAVO

Mortero revoco y enlucido coloreado CR para la realización de enlucido exteriores e interiores, para terminación y acabado hasta 1cm, impermeable al agua de lluvia

Reacción al fuego :	Clase A1
Absorción al agua	W2
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\leq \mu 15$
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B

HECHO EN ESPAÑA

() Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.*

Distribuida por:

IBERGROUP

C/Velázquez, 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es

Ficha técnica Revoco Fino Blanco
diciembre 2017 | esta versión anula todas las anteriores